

مروري بر يافته‌های جدید کامپوزیت بین فلزی

B_4C - SiC - $MoSi_2$

زينب تاداس^۱، محمد اسدی^۲

^۱ گروه مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد، پردیس علوم و تحقیقات سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

^۲ گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)



مهندس زينب تاداس مولف
اصلی اين مقاله، دانشجوی
كارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد اسلامی واحد علوم و
تحقیقات سیرجان می باشد.

چکیده: دی-سیلیساید مولیبدن دارای نقطه ذوبی در حدود $2030^{\circ}C$ است و به عنوان گرینه مناسبی جهت کاربردهای دمای بالا است. همچنین این ماده مقاومت عالی در برابر خوردگی و اکسیداسیون داشته و جهت کاربرد در محیط‌های خورنده توصیه شده است. مواد پایه $MoSi_2$ در صنایع زیادی به کار گرفته شده است که این کاربردها از خواص مکانیکی دمای بالای این ماده با ترکیبی از دیگر خواص از قبیل هدایت الکتریکی، مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون ناشی می‌شود. اثر SiC و B_4C بر زمینه $MoSi_2$ بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی در دمای اتفاق بررسی شده است. ضرائب انسپاکت حرارتی آنها (CTE) نیز تا $1200^{\circ}C$ به وسیله آنالیز حرارتی مکانیکی (TMA) ارزیابی شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که فاز تقویت شده Mo_2B_6 در کامپوزیت $MoSi_2/SiC/B_4C$ به روش پرس گرم تهیه شده شکل گرفته شده است. هم فاز $Mo2B5$ و هم فاز SiC در کامپوزیت $MoSi_2$ به طور قابل ملاحظه ای بهبود می‌بخشدند. علاوه بر آن، میزان SiC تا حد 40% حجمی می‌تواند به کامپوزیت مکانیکی $MoSi_2$ اضافه شود. در نتیجه، کامپوزیت $MoSi_2/SiC/B_4C$ به صورت هموزن و چگال بdst می‌آید که متعاقباً استحکام خمشی و چقرومگی شکست بالای دارد. در عین حال، ضرائب انسپاکت حرارتی (CTE) کامپوزیت به صورت خطی با افزایش میزان SiC کاهش می‌یابد و زمانی که تا 40% حجمی SiC اضافه می‌شود، کامپوزیت نسبت به $MoSi_2$ خالص 21% افزایش می‌یابد. کامپوزیت $MoSi_2/SiC/B_4C$ یک سیستم بسیار مهم برای توسعه کاربردهای جدید در دماهای بالا است به خصوص جهت استفاده در کاربردهای پوششی دما بالا.

كلمات کلیدی: کامپوزیت، دی-سیلیساید مولیبدن، پرس گرم، B_4C

۱- مقدمه

دی-سیلیساید مولیبدن $MoSi_2$ به طور گسترهای به عنوان یک ترکیب ساختاری دما بالا و پوشش محالظ دما بالا در رشتہ هواضه، المان‌های حرارتی در تکنولوژی حرارتی و هلدی‌های مدارهای مجتمع در تکنولوژی میکروالکترونیک بر اساس نقطه ذوب بالا در حدود $2030^{\circ}C$ ، مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون عالی، هدایت الکتریکی بالا و دانسیته قابل تأمل ($6.31g/cm^3$) و خواص مکانیکی قابل بهبود مورد استفاده قرار گرفته است. $MoSi_2$ خواص دما بالا عالی دارد [۱-۴]. می‌تواند تا مدت‌های طولانی تا دمای $1500^{\circ}C$ به کار بrede شود و تا $1700^{\circ}C$ برای مدت کوتاه و دلیل آن شکل‌گیری یک لایه فیلم محافظ سیلیکا بر روی سطح $MoSi_2$ در دماهای بالاست. $MoSi_2$ به راحتی در دمای بالا شکل می‌پذیرد و علت آن خواص انعطاف پذیری مناسب آن است اما در دمای اتفاق سخت شکل می‌پذیرد و علت آن خواص شکننده‌ای است که ناشی از کمبود سیستم‌های برش پلی کریستال‌های $MoSi_2$ است که شبیه به اغلب ترکیبات بین فلزی است [۵-۶]. متأسفانه، خواص مکانیکی $MoSi_2$ خالص در دمای بالاتر از دمای اتفاق کافی نیست. بنابراین، تاکنون عناصر و ترکیبات زیادی برای تقویت خواص مکانیکی و بهبود مقاومت به اکسیداسیون $MoSi_2$ به کار گرفته شده‌اند. عناصری همچون (Al , Ti , Ta , Ni , B , C) و اکسیدهای همچون (Sc_2O_3 , Y_2O_3 , Al_2O_3 , ZrO_2 , B_2O_3) و نیترایدهایی همچون (Si_3N_n), کاربیدهایی همچون (SiC , TiC) و برایدهایی همچون (TiB_2). در میان آنها افزودن 20% حجمی SiC به $MoSi_2$ به نظر می‌رسد که از بقیه

موثرتر باشد و استحکام و خواص مکانیکی و مقاومت به خوش MoSi_2 را به صورت قابل توجهی بهبود داده است و این در حالی است که هیچ ترکی در سطح مشترک MoSi_2/SiC مشاهده نشده است [1-7].

بیشترین تحقیقات بر روی MoSi_2 برای بهبود ساختار و خواص مکانیکی آن صورت گرفته است. در واقع، بسیار مهم است که عدم همخوانی انبساط حرارتی بین MoSi_2 و ترکیبات سرامیکی در دماهای بالا حذف شود چون MoSi_2 نسبت سرامیک‌های متداول همچون STE MoSi_2 با الاتری دارند. علاوه بر آن، کامپوزیت CTE با MoSi_2 پایین برای بهبود پوشش کامپوزیتی MoSi_2 بر روی آلیاژهای Mo و حتی مواد سرامیکی بسیار مفید است [8-11].

بر اساس ملاحظات ذکر شده هدف این بررسی کاهش کامپوزیت MoSi_2 به وسیله افزایش درصد حجمی SiC برای بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت MoSi_2 می‌باشد. بُر و کربن عموماً برای تقویت خواص مکانیکی MoSi_2 استفاده می‌شوند و B_4C یک افزودنی نرمال در فرآیند زنیتر سرامیک‌های SiC است. از این نقطه نظر، B_4C با دانسیته 2.51 gr/cm³ برای بهبود سازگاری بین MoSi_2 و SiC به کار برده می‌شود تا کامپوزیت $\text{MoSi}_2/\text{SiC}/\text{B}_4\text{C}$ با خواص مکانیکی عالی و CTE پایین ساخته شود. مطابق آخرين فن‌آوري اين سيسitem ماده، کامپوزیت MoSi_2/SiC با تقویت کننده B_4C هنوز گزارش نشده است [1-11].

۲- آزمایشات

کامپوزیت MoSi_2 با 4.6, 2, 1, 0.5 درصد حجمی SiC با روش hp 30 Mpa در اتمسفر آرگون تحت فشار Mpa 1 ساخته می‌شود. روش تهیه: پودرهای $\beta\text{-SiC}$ و B_4C برای مدت ۲۴ ساعت در متابول آسیاب می‌شوند و بعد از اختلاط و خشک کردن و دانه بندی در یک بلوك‌هایی با ابعاد مشخص در دمایی بین ۱۶۵۰-۱۷۵۰ درجه سانتیگراد HP می‌شوند. در جدول ۱ تهیه کامپوزیت MoSi_2 به روش پرس گرم نشان داده شده است.

آنالیزهای XRD و SEM برای آنالیز شیمیایی و میکروساختار اندازه‌گیری دانسیته و CTE تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و استحکام خمشی و میکرو سختی اندازه‌گیری شد.


جدول ۱- تهیه کامپوزیت MoSi_2 به روش پرس گرم

Sample no.	SiC content (vol%)	B_4C content (wt%)	Hot-pressing temp. (°C)
1	0	0	1650
2	0	4.6	1650
3	20	0	1750
4	20	1.0	1650
5	20	2.0	1650
6	20	4.6	1650
7	40	0.5	1700
8	40	1.0	1700
9	40	2.0	1700
10	40	4.6	1700

۳- نتایج و بحث


۳-۱- بررسی منحنی XRD

شدت پیک‌های SiC در شرایط ثابت بودن B_4C با افزایش SiC افزایش می‌یابد. اما در نمونه ۲ مشاهده می‌کنید که بدون افزودن SiC و تنها با وجود ۴/۶ درصد حجمی B_4C پیک SiC مشاهده می‌شود. علت این پدیده احتمالاً ناشی از واکنش زیر است:



عدم مقاومت به خوش حضور سیلیکا در دمای بالاست چون سیلیکا نقطه ذوب پایینی دارد. این واکنش باعث احیا سیلیکا در MoSi_2 و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی می‌گردد. با افزایش B_4C و ثابت بودن SiC شدت نسبی پیک‌های SiC مستحکم‌تر می‌شود. Mo_2B_5 طی فرآیند HP کامپوزیت فوق در دمای ۱۶۵۰-۱۷۵۰ درجه سانتیگراد فاز Mo_2B_5 شکل می‌گیرد و جلو رشد


دانه‌های MoSi_2 را گرفته و با افزایش SiC و کاهش B_4C از تشکیل فاز سیلیکا جلوگیری کرده و منجر به بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت می‌گردد. از سوی دیگر از ناهمخوانی زمینه و افزودنی‌ها جلوگیری می‌کند و از این بابت نیز باعث بهبود خواص مکانیکی می‌شود. بنابراین فاز تقویت کننده Mo_2B_5 یک نقش مهم در تعدیل خواص MoSi_2 بازی می‌کند. در کنار این‌ها، یک فاز کوچک SiC در کامپوزیت MoSi_2/SiC مشاهده می‌شود در حالیکه هیچ SiC افزوده نشده است. یک فاز کوچک $\text{Si}-\text{B}$ نیز مشاهده می‌شود. شکل‌گیری این فاز شبه شیشه‌ای باعث افزایش نرخ خوش در دمای بالا می‌شود.



شکل ۱- الگوهای XRD از $\text{MoSi}_2/\text{SiC}/\text{B}_4\text{C}$ خالص و کامپوزیت MoSi_2/SiC (از نمونه ۱ تا ۱۰).

۲-۳- بررسی دانستیه کامپوزیت $\text{MoSi}_2/\text{SiC}/\text{B}_4\text{C}$ به روش HP


دانستیه نسبی کامپوزیت $\text{MoSi}_2/\text{SiC}/\text{B}_4\text{C}$ با ۴/۶ درصد حجمی B_4C و بعد از فرایند HP در دمای ۱۶۵۰ درجه سانتیگراد از ۰/۹۶٪ در MoSi_2 خالص به ۰/۹۷٪ افزودن B_4C دانستیه نسبی را در کامپوزیت فوق به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. تخلخل‌های باز کامپوزیت بر عکس دانستیه عمل می‌کند. دانستیه نسبی کامل با افزودن ۱٪ حجمی B_4C به کامپوزیت MoSi_2 که حاوی ۲۰ و ۴۰ درصد حجمی SiC است حاصل می‌شود.




شکل ۲- دانستیه کامپوزیت $\text{MoSi}_2/\text{SiC}/\text{B}_4\text{C}$

۳-۳- بررسی تصاویر ریزساختاری

تصویر a مربوط به MoSi_2 خالص است که نقاط سیاه کوچک مقدار کمی فاز سیلیکااست. تصاویر b, c مربوط به نمونه های حاوی ۱٪ SiC و ۰.۵٪ و ۰.۲٪ درصد حجمی B_4C می باشد. نمونه های h,g,f,e به ترتیب حاوی ۰٪ و ۰.۵٪ و ۰.۲٪ و ۱٪ SiC درصد حجمی B_4C مشخص می شود.




شکل ۳- عکس میکروسکوپ نوری از MoSi_2 خالص و کامپوزیت $\text{B}_4\text{C}-\text{SiC}-\text{MoSi}_2$ (نمونه ۱)؛ و (نمونه ۶-۷)؛ و (نمونه ۸-۹)؛ و (نمونه ۱۰)




شکل ۴- منحنی های CTE کامپوزیت های MoSi_2 متنوع بررسی دما و افزودن SiC

منحنی های CTE کامپوزیت های MoSi_2 متنوع در شکل ۴ نشان داده شده اند. CTE با افزایش دما افزایش می یابد و افزودن SiC به طور موثری CTE را کاهش می دهد. در مقایسه با MoSi_2 خالص CTE کامپوزیت ۲۱٪ در دمای 1200°C کاهش می یابد. پایین ترین CTE در کامپوزیت MoSi_2 همراه با ۴۰٪ حجمی SiC و ۴/۶٪ حجمی B_4C حاصل می شود. شکل ۵ تغییرات کامپوزیت های MoSi_2 را همراه با ۱٪ حجمی B_4C در دمای 1200°C نشان می دهد که بین MoSi_2 خالص و SiC قرار گرفته است و به صورت خطی با افزایش میزان SiC کاهش می یابد. اگرچه، افزودن B_4C فقط یک اثر جزئی بر روی CTE دارد. این بیان می کند که تغییر CTE به صورت پایه ای وابسته به میزان SiC است.



شکل ۵- تغییرات CTE کامپوزیت های MoSi_2 را همراه با ۱٪ حجمی B_4C در دمای 1200°C

شکل ۶ خواص مکانیکی کامپوزیت های MoSi_2 در دمای اتاق نشان می دهد. به طور واضحی، میکروسختی کامپوزیت های SiC از MoSi_2 خالص بالاتر است. بر اساس آنالیز XRD، افزودن SiC و B_4C باعث ایجاد فاز های SiC باعث ایجاد فاز های Mo_2B_5 و Mo_2B_6 می شود. سختی هر دو فاز SiC و Mo_2B_5 بالاتر است. این سختی ها به ترتیب ۹Gpa, 23Gpa, 19Gpa هستند. بر این اساس یک سختی بالا در کامپوزیت های MoSi_2 همراه با افزودن SiC و B_4C حاصل می شود.



شکل ۶- خواص مکانیکی کامپوزیت های MoSi_2 در دمای اتاق

استحکام خمثی و چقرمگی شکست کامپوزیت‌های MoSi_2 در دمای اتاق بررسی شده است. نتیجه آن بوده است که استحکام خمثی و چقرمگی شکست کامپوزیت‌ها به طور واضحی از MoSi_2 خالص بالاتر است (به ترتیب ۴۳۵.۹ و $4.27 \frac{\text{Mpa}}{\sqrt{\text{m}}}$) است. در میان آن‌ها، اثر افزودن SiC بر روی خواص مکانیکی بسیار بیشتر و مهم‌تر از B_4C است. این مسئله در زمینه تغییرات CTE هم صدق می‌کند. ماکریزم استحکام خمثی برای کامپوزیت MoSi_2 همراه با ۴۰٪ درصد حجمی SiC و ۱٪ حجمی B_4C ۷۱۰Mpa است. ماکریزم چقرمگ شکست برای کامپوزیت MoSi_2 همراه با ۴۰٪ SiC و ۴.۶٪ حجمی B_4C حاصل شده است و برابر با $7 \frac{\text{Mpa}}{\sqrt{\text{m}}}$ است. این موضوع این پیشنهاد را مطرح می‌سازد که SiC یک نقش مهم در بهبود استحکام خمثی و چقرمگی شکست باز می‌کند. همچنین باید ذکر شود که میزان B_4C باید به دقت کنترل شود تا زمانی که شکل‌گیری Mo_2B_5 در طی فرآیند HP کامپوزیت فوق منجر به بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها در دمای اتاق شود اما میزان بیش از اندازه Mo_2B_5 نیز می‌تواند باعث ضعیف شدن مقاومت به اکسیداسیون در دمای بالا در محیط‌های اکسیژنی شود. در نتیجه میزان Mo_2B_5 افزودنی در محدوده ۴۰٪ حجمی SiC و حدوداً ۱٪ حجمی B_4C بهترین ترکیب کامپوزیت برای این سیستم است.

۴- نتیجه‌گیری

- فاز تقویت کننده ثانویه Mo_2B_5 با موقیت طی فرآیند HP در کامپوزیت MoSi_2 همراه با SiC و B_4C تشکیل می‌شود.
- در نتیجه، کامپوزیت MoSi_2 چگال و هموزن با ۴۰٪ حجمی SiC، با افزودن ۱٪ درصد حجمی B_4C حاصل می‌گیرد.
- افزودن SiC به صورت چشمگیری خواص مکانیکی را افزایش و CTE کامپوزیت‌های MoSi_2 را کاهش می‌دهد.
- افزودن B_4C شکل‌گیری فاز ثانویه تقویت کننده Mo_2B_5 را در کامپوزیت‌های MoSi_2 تسهیل می‌کند. بنابراین به بهبود و افزایش میکروساختی و کاهش CTE کمک می‌کند.
- نوعاً میکروساختی و استحکام خمثی و چقرمگی شکست کامپوزیت MoSi_2 همراه با ۴۰٪ حجمی SiC و ۱٪ حجمی B_4C به ترتیب $710 \frac{\text{Mpa}}{\sqrt{\text{m}}}$ و $16.5 \frac{\text{Mpa}}{\sqrt{\text{m}}}$ است.
- این کامپوزیت در مقایسه با MoSi_2 خالص در دمای 1200°C ، ۲۱٪ کاهش یافته است.
- تمام عوامل فوق باعث ایجاد یک کامپوزیت $\text{MoSi}_2/\text{SiC}/\text{B}_4\text{C}$ با خواص مکانیکی عالی و CTE پایین می‌شود و می‌توانند در دماهای بالا همچون مواد پوششی دما-بالا استفاده شوند.

مراجع

- [1] Shankar Kumar, K. Sairam, J. K. Sonber, T. S. R. Ch. Murthy, Vidhyasagar Reddy, G. V. S. Nageswara Rao, T. Srinivasa Rao, " Hot-pressing of MoSi_2 reinforced B_4C composites "Ceramics International, Volume 40, Issue 10, Part B, December 2014, Pages 16099–16105.
- [2] Zhixiao Zhang, Xianwu Du, Weimin Wang, Zhengyi Fu, Hao Wang, Preparation of $\text{B}_4\text{C}-\text{SiC}$ composite ceramics through hot pressing assisted by Mechanical alloying, Int.J.R refract.Met.HardMater.41(2013) 270–275.
- [3] Hongkang Wei, Yujun Zhang, Xiangyu Deng, Effect of siliconadditions on the hot pressing of B_4C , J. Ceram. Process. Res. 12(5)(2011) 599–601.
- [4] A. K. Suri, C.Subramanian, J.K.Sonber, T.S.R.Ch.Murthy, Synthesis and consolidation of boron carbide:areview,Int.Mater.Rev.55(1) (2010) 4–38.
- [5] Y. G. Tkachenko, V. F. Britun, E. V. Prilutskii, D. Z. Yurchenko, G. A. Bovkun, Structure and properties of $\text{B}_4\text{C}-\text{SiC}$ composites, Powder Metall. Met.Ceram.44(2005)196–201.
- [6] A. K. VASUDEVAN and J. J. PETROVIC, Mater. Sci. Eng. A 155 (1992) 1.
- [7] X. FAN, T. ISHIGAKI, Y. SUETSUGU, J. TANATA and Y. SATO, J. Amer. Ceram. Soc. 81 (1998) 2517.
- [8] A. COSTA E SILVA and M. J. KAUFMAN, Mater. Sci. Eng.A 195 (1995) 75.
- [9] Y. SUZUKI, P. E. D. MORGAN and K. NIIHARA, ibid. 81 (1998) 3141.
- [10] J. SUBRAHMANYAM and R. MOHAN RAO, J. Mater. Res. 10 (1995) 1226.
- [11] H. KUNG, Y. C. LU, A. H. BARTLETT, R. G. CASTRO and J . J . PETROVIC, ibid. 13 (1998) 1522.