

فراوری بیوسرامیک‌های کلسیم‌فسفاتی دوفازی با استفاده از مایکروویو

ارغوان فرزادی، مهران صولتی هاشجین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

a.farzadi@aut.ac.ir

چکیده: بیوسرامیک‌ها از جمله کلسیم‌فسفات‌ها دسته‌ای از بیومتریال‌ها هستند که به دلیل زیست‌سازگاری و پاسخ اندک بافت نسبت به آن‌ها، کاربرد بسیاری در درمان بیماری‌های استخوانی دارند. روش‌های زیادی برای تهیه این بیوسرامیک‌ها وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عمده‌ترین محدودیت‌ها مربوط به ضعف در کنترل کیفیت، وقت‌گیر بودن و تولید آلودگی‌های شیمیایی است. با استفاده از مایکروویو به عنوان یک روش کمکی با توجه به بازده حرارتی بالا و سرعت گرم کردن زیاد می‌توان با سرعت و سهولت بیشتری به ترکیبات همگن‌تر دست یافت و مشکلات موجود را کاهش داد. نظریه اساسی در مورد انرژی مایکروویو، ذخیره انرژی به‌طور مستقیم در داخل قطعه و تولید یک دمای یکنواخت در سرتاسر نمونه می‌باشد. پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در این زمینه صورت پذیرفته، نشان داده است که تهیه سرامیک‌ها با استفاده از مایکروویو نه تنها منجر به تولید قطعاتی با خواص بهبود یافته‌تر می‌شود بلکه در نتیجه افزایش چشمگیر سرعت سینتر و کوتاه کردن زمان، صرفه‌جویی قابل توجهی در انرژی مصرفی را نیز می‌تواند امکان‌پذیر سازد.

۱- مقدمه

گستره و قلمرو کاربرد سرامیک‌ها در پزشکی از دهه ۱۹۷۰ میلادی گسترش یافت. اغلب کاربردهای کلینیکی بیوسرامیک‌ها مرتبط با سیستم اسکلت بدن، استخوان، مفاصل، دندان‌ها و جایگزینی آنها است [۱]. بیوسرامیک‌ها از لحاظ برهمکنش با بدن به سه گروه عمده بیوسرامیک‌های تقریباً خنثی، بیواکتیو و جذب‌شونده تقسیم می‌شوند. بیوسرامیک‌های خنثی از لحاظ بیولوژیک تقریباً غیرفعال هستند و در تماس با بافت زنده، در اطراف آن غشای فیبروزی نازکی تشکیل می‌شود. آلومینا و زیرکونیا جزء این گروه هستند که به دلیل ضریب اصطکاک کم، زیست‌سازگاری و مقاومت سایشی خوب در ارتوپدی و دندان مصنوعی استفاده می‌شوند [۲ و ۳]. بیوسرامیک‌های بیواکتیو، فعالیت بیولوژیکی مشخصی را در بدن از خود نشان می‌دهند که منجر به ایجاد پیوند بین بافت و ماده می‌شود. هیدروکسی‌آپاتیت از این دسته بیوسرامیک‌ها بوده که از طریق واکنش با محیط بیولوژیکی تثبیت می‌شود. دسته سوم بیوسرامیک‌های جذب‌شونده هستند که در بدن به‌طور موقت انجام وظیفه کرده و به مرور زمان تجزیه و جذب بدن می‌شوند و بافت زنده جای آن را می‌گیرد. تری کلسیم‌فسفات نیز از جمله بیوسرامیک‌های جذب‌شونده محسوب می‌شود [۲ و ۴].

بیوسرامیک‌هایی بر پایه کلسیم‌فسفات به دلیل زیست‌سازگاری عالی، بیواکتیویته و خاصیت استخوان‌سازی، برای جایگزینی‌های پیوند استخوان و پوشش بر روی پروتزها مورد توجه قرار می‌گیرند. از بین بیوسرامیک‌های کلسیم‌فسفاتی، هیدروکسی‌آپاتیت (Hap) با فرمول شیمیایی $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ و بتاتری کلسیم‌فسفات (TCP) با فرمول شیمیایی $Ca_3(PO_4)_2$ بیشترین کاربرد را در زمینه پزشکی به خود اختصاص داده‌اند [۵-۸]. هیدروکسی‌آپاتیت در محیط بدن به صورت پایدار باقی می‌ماند، در صورتی که تری کلسیم‌فسفات قابلیت حلالیت بیشتری را در محیط مایع بدن دارد. کلسیم‌فسفات دوفازی (BCP) کامپوزیتی مشتمل بر هیدروکسی‌آپاتیت و تری کلسیم‌فسفات است که با توجه به زیست‌سازگاری HA و

زیست تخریب پذیری TCP و درصد آنها به عنوان عامل کنترل تخریب پذیری در تشکیل استخوان در مدل های مختلف حیوانی مورد بررسی قرار گرفته است [۹-۱۱].

روش های سنتز متفاوتی برای تهیه این کلسیم فسفات ها وجود دارد که معمول ترین آن ها به اختصار در ادامه شرح داده شده است:

۱- **روش شیمی تر:** این روش از اهمیت زیادی برخوردار است. متداول ترین راه برای تهیه هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات، تهیه محلول هایی از نمک های کلسیم و فسفر در آب، تنظیم pH آن ها در محدوده قلیایی به کمک بازهایی نظیر آمونیاک و سود و افزودن تدریجی آنها به هم به منظور ایجاد رسوب مورد نظر است. روش دیگر، استفاده از محلول های اسیدی و بازی است که برای تولیدات صنعتی هیدروکسی آپاتیت استفاده می شود و تنها محصول جانبی آن آب است. روش شیمی تر منجر به تولید نانو ذرات در دمای کم می شود ولی بلورینگی رسوب حاصله کم است. همچنین تهیه هیدروکسی آپاتیت خالص و استوکیومتری به این روش مشکل است [۱۲ و ۱۳].

۲- **روش خشک:** این روش برای سنتز هیدروکسی آپاتیت در دمای بالا به کار می رود و هیدروکسی آپاتیت تولید شده با این روش دارای حالت استوکیومتری و خلوص بیشتر است ولی ترکیبات فازی غیرهمگن و مصرف انرژی زیاد از محدودیت های این روش محسوب می شود [۱۲ و ۱۴].

۳- **روش هیدروترمال:** این فرایند شامل واکنش محلول مایع حاوی کلسیم و فسفر در دما و فشار بالا است و تهیه بلورهای مجزا با شکل هندسی کامل مزیت اصلی این روش است. از طرفی نیاز به تجهیزات پیچیده و پرهزینه استفاده از این روش را با دشواری روبه رو می کند [۱۳ و ۱۴].

۴- **روش مکانوشیمیایی:** اساس این فرایند، ایجاد یک واکنش شیمیایی بین مواد اولیه با استفاده از نیروی مکانیکی است. این روش نسبت به روش شیمی تر ساده تر است و نیاز به کنترل دقیق pH در حین واکنش نیست، ولی در عین حال هنوز روشی متداول برای تهیه هیدروکسی آپاتیت به شمار نمی رود [۱۴ و ۱۵].

۵- **روش مایکروویو:** روش جدیدی است که به وسیله آن می توان نانوذراتی خالص و همگن را به مقدار زیاد و در اثر انتقال انرژی بالا در زمان کوتاه تر به دست آورد و خواص مکانیکی را تا حدودی بهبود بخشید. در این روش حرارت در درون نمونه تولید می شود و به خارج از آن انتقال می یابد و دمای یکنواختی را در سرتاسر نمونه ایجاد می کند [۱۴ و ۱۵].

تهیه HA و TCP و همچنین کلسیم فسفات دوفازی مناسب برای مصارف پزشکی، با توجه به فراوانی مشتقات، بسیار سخت و سنتز آنها به شرایط واکنش وابسته است. از میان روش های توضیح داده شده، با توجه به اصول مایکروویو می توان بر مشکلاتی از جمله ضعف در کنترل کیفیت، وقت گیر بودن و تولید آلودگی های شیمیایی غلبه کرد و ذرات بسیار ریز و خالص را در مدت زمان کوتاه تر به دست آورد [۱۳-۱۵]. در ادامه اصول مایکروویو به صورت خلاصه آمده است.

۲- مبانی مایکروویو

پرتو مایکروویو در منطقه انتقالی میان پرتو فرسرخ و امواج رادیویی از طیف الکترومغناطیس قرار دارد و دارای طول موج ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی متر و بسامد ۰/۳ تا ۳۰۰ گیگاهرتز است. گرمایش توسط مایکروویو بر اساس ظرفیت جذب انرژی الکترومغناطیس ماده صورت می گیرد [۱۹ و ۱۸]. امواج مایکرو از میان ماده عبور می کند و سپس مولکول های موجود در ماده شبیه به آهنرباهای کوچک عمل کرده و شروع به همراستا شدن با میدان الکتریکی می کنند. در پی آن گرما در اثر اصطکاک بین ذرات، توسط نوسانات مولکولی در داخل جسم ایجاد می شود [۲۰].

میزان گرمایی که در داخل ماده ایجاد می‌شود به ضریب گذردهی کمپلکس ماده مورد نظر بستگی دارد که طبق رابطه (۱) نشان داده می‌شود.

$$\varepsilon^* = \varepsilon_0 (\varepsilon' - i\varepsilon'') \quad (1)$$

که در آن

ε^* : ضریب گذردهی کمپلکس ماده

ε_0 : ضریب گذردهی خلا

ε' : ثابت دی‌الکتریک، نشان‌دهنده قابلیت پلاریزاسیون ماده

ε'' : فاکتور اتلاف دی‌الکتریک، نشان‌دهنده میزان جذب امواج است.

پارامتر موثر دیگر در فرایند مایکروویو تناژت دلتا است که توانایی ماده برای تبدیل انرژی الکترومغناطیس به گرما در یک فرکانس و دمای ثابت است و مطابق رابطه (۲) نشان داده می‌شود.

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \quad (2)$$

به طور کلی استفاده از روش مایکروویو منجر به کاهش زمان سینتر کردن، مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط، ایجاد یکنواختی بیشتر در قطعات، تکرارپذیری عالی، انتقال انرژی کافی و توزیع اندازه ذرات باریک در پودر حاصل می‌شود [۱۳].

۳- سنتز سرامیک کلسیم فسفات دوفازی به صورت درجا و به کمک مایکروویو

کلسیم فسفات‌های دوفازی بیوسرامیک‌های مشتمل بر هیدروکسی‌آپاتیت و تری‌کلسیم فسفات هستند که میزان جذب‌شوندگی آن در بدن با توجه به درصد فازهای تشکیل‌دهنده تعیین می‌شود. روش‌های زیادی برای سنتز کلسیم فسفات‌های دوفازی وجود دارد. گزارش Manjubala و Sivakumar برای سنتز کلسیم فسفات دوفازی با استفاده از روش شیمی‌تر و به کمک مایکروویو به شرحی است که در ادامه آورده شده است: ابتدا ۰/۲۴M از محلول دی‌آمونیم فسفات به صورت قطره‌قطره به ۰/۴M از سوسپانسیون هیدروکسید کلسیم در شرایط قلیایی اضافه شد. میزان نسبت کلسیم به فسفر برای تشکیل هیدروکسی‌آپاتیت برابر با ۱/۶۷ تنظیم شد. مخلوط حاصل سریعاً به یک مایکروویو خانگی با توان ۸۰۰W و فرکانس ۲/۴۵GHz منتقل شد و محلول به مدت ۴۰ الی ۴۵ دقیقه تحت تابش مایکروویو قرار گرفت. برای جلوگیری از سرریز شدن محلول، توان عملکردی سیستم در حین واکنش کمتر از ۴۰۰W تنظیم شد. تابش مایکروویو تا پایان واکنش و تشکیل رسوب جامد سفیدرنگ ادامه یافت سپس محصول به دست آمده در آون خشک شد. سرامیک کلسیم فسفات دوفازی با اضافه کردن مقدار بیشتری محلول دی‌آمونیم فسفات به سوسپانسیون هیدروکسید کلسیم و دستیابی به نسبت کلسیم به فسفر حدود ۱/۵۲ تهیه شد. در جدول ۱ نمونه‌های کلسیم فسفات دوفازی با درصد‌های مختلف هیدروکسی‌آپاتیت و تری‌کلسیم فسفات آمده است [۲۱].


جدول ۱- نمونه‌های پودری کلسیم فسفات دوفازی با غلظت‌های متفاوت محلول فسفر و کسر حجمی

تری‌کلسیم فسفات تشکیل شده [۲۱].


Sample code	Calcium solution (mol ⁻¹)	Phosphate solution (mol ⁻¹)	Ca/P ratio	Percentage of β -TCP
BCP1	0.4	0.240	1.67	-
BCP2	0.4	0.248	1.61	30
BCP3	0.4	0.252	1.58	44
BCP4	0.4	0.256	1.56	55
BCP5	0.4	0.264	1.52	98

۴- نتایج

الگوی XRD نمونه های پودری BCP حرارت داده شده در 900°C در شکل ۱ نشان داده شده است. در الگوی a، پیک مشخصی از هیدروکسی آپاتیت خالص دیده می شود که مطابق با الگوی استاندارد است. برای نمونه های BCP_2 الی BCP_4 پیک های دیگر مربوط به TCP نیز در شکل دیده می شود. برای نمونه BCP_5 نیز پیک مشخصی از TCP به همراه مقدار ناچیزی از HA دیده می شود [۲۱].



شکل ۱- الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های کلسیم فسفات دوفازی، (a): BCP_1 ، HA، (b): BCP_2 ، (c): BCP_3 ، (d): BCP_4 ، (e): BCP_5 حرارت داده شده در 900°C در هوا [۲۱]



در شکل ۲ نیز نمودار FTIR نمونه های BCP و HA خالص نشان داده شده است. پیک مربوط به پیوند هیدروکسیل در 3560cm^{-1} دیده می شود. در نمونه BCP_5 در جایی که مقدار HA ناچیز است، پیک پیوند هیدروکسیل از بین رفته و محدوده پهنی در منطقه 3800cm^{-1} تا 3000cm^{-1} به وجود می آید. با تشکیل TCP پیک پیوند هیدروکسیل در 633cm^{-1} کاهش می یابد. این نتایج حاکی از تجزیه HA به TCP و تشکیل BCP است. همچنین پیک مربوط به یون فسفات در تمام نمونه ها دیده می شود [۲۱].

شکل ۲- طیف FTIR نمونه های (a): BCP_1 ، (b): BCP_2 ، (c): BCP_3 ، (d): BCP_4 ، (e): BCP_5 [۲۱]



۵- نتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده، سنتز به کمک مایکروویو دارای مزایایی از جمله انتقال انرژی و بازده حرارتی بالا در مدت زمان کمتر برای تولید بلورهای ریز است. HA و TCP به دلیل زیست‌سازگاری و خواص بیواکتیو در زمینه‌های پزشکی و دندان‌پزشکی کاربرد فراوانی دارند. سرامیک‌های BCP نیز با توجه به میزان HA و TCP جهت کنترل میزان تخریب‌پذیری، ایده‌آل‌ترین جایگزین استخوانی محسوب می‌شوند. می‌توان سرامیک‌های کلسیم‌فسفات‌دوفازی را به صورت درجا و به کمک مایکروویوهای خانگی تهیه کرد. تفاوت نسبت Ca/P در حین رسوب‌دهی منجر به نسبت‌های متفاوت HA/TCP می‌شود. مقدار فاز TCP- β نیز با کاهش میزان Ca/P از ۱/۶۷ به ۱/۵۲، افزایش می‌یابد. همچنین طیف FTIR نیز تشکیل BCP را نشان می‌دهد.

مراجع

۱. شهبها تمهیدی، "تهیه کلسیم‌فسفات‌های دوفازی هیدروکسی‌آپاتیت (HA) و بتاتری کلسیم‌فسفات (β -TCP)", پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومتریال، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۴.
2. Mari'a Vallet-Regi' a, Jose' Mari'a Gonz'alez-Calbet, "Calcium phosphates as substitution of bone tissue", Progress in solid state chemistry 32 (2004) 1-31.
3. W. J. E. M. Habraken, J. G. C. Wolke, J. A. Jansen, "Ceramic composites as matrices and scaffolds for drug delivery in tissue engineering", Advanced Drug Delivery Reviews 59 (2007) 234-248.
۴. مهران صولتی هسجین، "تاثیر روش سنتز پودر بر ریزساختار و خواص هیدروکسی‌آپاتیت، رساله دکتری مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، ۱۳۷۶.
5. Ashis Banerjee, Amit Bandyopadhyay, Susmita Bose, "Hydroxyapatite nanopowders: Synthesis, densification and Hydroxyapatite nanopowders: Synthesis, densification and", Materials Science and Engineering C (2006).
6. Samar J. Kalita, Abhilasha Bhardwaj, Himesh A. Bhatt, "Nanocrystalline calcium phosphate ceramics in biomedical engineering", Materials Science and Engineering C 27 (2007) 441-449.
7. Yanbao Li, Wenjian Weng, Kim Chiu Tam, "Novel highly biodegradable biphasic tricalcium phosphates composed of α -tricalcium phosphate and β -tricalcium phosphate", Acta Biomaterialia 3 (2007) 251-254.
8. T. V. Thamaraiselvi and S. Rajeswari, "Biological Evaluation of Bioceramic Materials - A Review", Trends Biomater. Artif. Organs, Vol 18 (1), (2004), pp 9-17.
9. Xinlong Wang, Hongsong Fan, Yumei Xiao, Xingdong Zhang, "Fabrication and characterization of porous hydroxyapatite/ β -tricalcium phosphate ceramics by microwave sintering", Materials Letters 60 (2006) 455-458.
10. S. Raynaud, E. Champion, D. Bernache-Assollant, P. Thomas, "Calcium phosphate apatites with variable Ca/P atomic ratio I. Synthesis, characterisation and thermal stability of powders", Biomaterials 23 (2002) 1065-1072.
11. Borhane H. Fellah, Olivier Gauthier, Pierre Weiss, Daniel Chappard, Pierre Layrolle, "Osteogenicity of biphasic calcium phosphate ceramics and bone autograft in a goat model", Biomaterials 29 (2008) 1177e1188.
12. Onder Albayrak, Cinar Oncel, Mustafa Tefek and Sabri Altintas, "Effects of calcination on electrophoretic deposition of naturally derived and chemically synthesized hydroxyapatite", Rev. Adv. Mater. Sci. 15(2007) 10-15.
13. Jae-Kil Han, Ho-Yeon Song, Fumio Saito, Byong-Taek Lee, "Synthesis of high purity nano-sized hydroxyapatite powder by microwave-hydrothermal method, Materials Chemistry and Physics 99 (2006) 235-239.
14. Min-Ho Youn, Rajat Kanti Paul, Ho-Yeon Song, Byong-Taek Lee, "Fabrication of Porous Structure of BCP Sintered Bodies Using Microwave Assisted Synthesized HAp Nano Powder", Materials Science Forum Vols. 534-536 (2007) pp. 49-52.
15. A. Esin, N. Mahmutyazicioğlu, S. Altıntaş, "Drying and Sintering of Ceramic Based Parts Using Microwave Heating", Key Engineering Materials Vols. 264-268 (2004) pp. 731-734.
۱۶. رضا اتقیا، "فرآوری مواد سرامیکی با ماکروویو"، رشته مهندسی مواد (سرامیک)، دانشگاه آزاد اسلامی،

واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۴.

17. S. Ramesh, C. Y. Tan, S. B. Bhaduri, W. D. Teng, "Rapid densification of nanocrystalline hydroxyapatite for biomedical applications", *Ceramics International* 33(2007) 1363-1367.
۱۸. مهران صولتی هاشجین، "پخت سرامیک‌ها با استفاده از میکروویو"، مجموعه مقالات اولین سمینار هسته خودکفایی تحقیقاتی صنایع چینی و سرامیک، دفتر تحقیقات صنعتی، معاونت تحقیقات و آموزش وزارت صنایع، تهران، ۱۳۶۹، صص. ۱۵۶-۱۴۳.
19. Dinesh K Agrawal, "Microwave processing of ceramics", Materials Research Laboratory, The Pennsylvania State University, University Park, USA; 1998.
۲۰. مهدیار والفی، "سنتز احتراقی پودر نانوکریستال YSZ-8 با استفاده از میکروویو"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، ۱۳۸۵.
21. I. Manjubala, M. Sivakumar, "In-situ synthesis of biphasic calcium phosphate Ceramics using microwave irradiation", *Materials Chemistry and Physics* 71 (2001) 272-278.